Truly（トゥルーリー）「吸水透湿撥油、防汚加工」耐久性確認試験

1、概要

サテン（P100%）,ダブルピケ（P100%）にて、SR 性の耐久性の確認試験を行いました。Truly を用いた処方（No,2）では、洗濯 30 回後も SR 性に良好な結果が得られ、耐久性のあることが確認できました。

2、試験素材：①サテン（PE100%） ②ダブルピケ（PE100%）

3、試験結果

		1	2
		通常柔軟仕上	Truly
SR 性（級） ダイヤペースト	① 初期	3	4-5
	HL-10（風乾）	―	4-5
	HL-20（風乾）	―	4-5
	HL-30（風乾）	―	4-5
	② 初期	2	5
	HL-10（風乾）	―	5
	HL-20（風乾）	―	5
	HL-30（風乾）	―	5

SR 性（社内法）：汚れ物質（ダイヤペースト）を試験布上に 1 滴置き、荷重 500g を 1 分間掛ける。除重後、1 時間室温にて放置し、103 法洗濯を 1 回行う。乾燥後、目視判定を行った。

洗　　濯：JIS L-207 103 法

高橋練染株式会社
〒615－0092 京都市右京区山ノ内宮脇町 1-1
TEL：075-802-3111 FAX：075-841-8912